



Mantenimiento Industrial

RIF: J-00034316-0

Fondo Cromato de Zinc

Multipropósito • Rápido Secado • Fácil Aplicación

DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO

Fondo Alquídico para uso industrial que contiene pigmentos anticorrosivos de Cromato de zinc, para la protección de superficies de hierro o acero, ubicada en interiores o exteriores.

- Máxima protección a la corrosión.
- Buena nivelación.
- Rápido secamiento.
- Excelente cubrimiento

CARACTERÍSTICAS

Color: Gris

Tipo de Vehículo: Alquídico

Sólidos por Volumen: 60 +/-2%

Tiempo de Secamiento a 25° C:

Al tacto: 1 hora. Duro: 2,5 horas.

Tiempo de Repintado:

Mínimo: 6 horas. Máximo: extendido.

Espesor de Película:

Húmeda: 4 mils. Seca: 1,2 mils.

Rendimiento Teórico: 10 m²/L ; 37 m²/ GL.

Vida Útil en presentación: 24 meses en su envase original bien cerrados a 25°C.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Efectúe una limpieza con solvente, según especificaciones SSPC-SP-1. Lije los cortes agudos, cordones y salpicaduras de las soldaduras. Limpie con chorro abrasivo hasta metal casi blanco según especificaciones SSPC-SP-10. Sin embargo este producto se puede aplicar sobre acero preparado con herramientas manual o mecánica, según especificaciones SSPC-SP-2 o SSPC-PC-3. La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante. Evite pulir la superficie. Cualquier recomendación consulte nuestro departamento de servicio técnico.

MÉTODO DE APLICACIÓN



Brocha, Rodillo para áreas pequeñas Atomización con aire y sin aire

COMPORTAMIENTO Y LIMITACIONES

- No se recomienda para servicio de inmersión
- Repintado con pinturas convencionales (Alquídicas)
- Temperatura máxima de servicio: 120 °C (250 °F)
- Precaución: Contiene Cromato de Zinc

PRESENTACIÓN

1/4 galón, Galón y Cuñete 5 galones



Para mayor información o asesoría consulte la hoja técnica del producto o al asesor técnico.