



**Quimidal**

## FICHAS TÉCNICAS

### Tintas

Códigos:

EQ-703	Tinta Caoba	EQ-710	Tinta Caramelo
EQ-704	Tinta Caoba Africana	EQ-711	Tinta Colonial
EQ-707	Tinta Nogal	EQ-721	Tinta Wengue

Fecha de Revisión: 04/2019

Fecha de Emisión: 07/2006

Página: 1/1

#### 1.- DESCRIPCIÓN:

Son dispersiones pigmentarias de primera calidad, formuladas con resinas maleicas, plastificantes, solventes y otras materias primas, aplicables a todo tipo de madera, garantizando la estabilidad del color y la resistencia a los rayos U.V.

#### 2.- USOS Y APLICACIONES:

Producto especialmente formulado para impregnar y decorar la madera y poner en relieve la veta de la misma, pudiendo aplicar posteriormente acabados nitrocelulósicos o poliuretano.

#### 3.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite y una humedad máxima de la madera de 10%.

Si se trata de superficies previamente pintadas, se debe limpiar la superficie con agua y detergente para quitar la grasa y lijar hasta eliminar el brillo. Se recomienda realizar una prueba previa, aplicando la nueva pintura sobre una pequeña parte de la pintura vieja, para asegurarse de la compatibilidad de los sistemas.

#### 4.- CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

**Sobre madera virgen:** Diluya la tinta en 3 o 4 partes de Thinner Laca 10-35. Aplique sobre la superficie con pistola, brocha o estopa hasta obtener la tonalidad deseada.

**Sobre madera tratada:** Aplicar varias capas, preferiblemente con pistola, permitiendo secar de 5 a 10 minutos entre cada mano.

**Sellador y tinta:** La madera puede ser teñida y sellada al mismo tiempo, utilizando la siguiente combinación:

- 1 parte de cualquier Sellador Nitro Quimidal (EQ-401, EQ-402, EQ-403)
- 4 partes de Thinner Laca 10-40
- 2 partes de Tinta para Madera

Aplicar varias capas con pistola, permitiendo secar de 15 a 20 minutos entre cada mano.

El tono puede variar según el tipo de madera. Se recomienda realizar una prueba preliminar en un trozo de madera para establecer la dilución y el número de manos a aplicar. La tinta puede ser disuelta el el sellador o en el acabado.

#### 5.- PRECAUCIONES PARA EL MANEJO:

Aplicar en ambientes ventilados. Evitar el contacto prolongado con la piel y respirar los vapores. Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### 6.- PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:

Producto inflamable que debe ser almacenado bajo techo, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de ignición y luz directa del sol. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.

#### 7.- VIDA ÚTIL:

Bajo las condiciones de almacenamiento antes señaladas, la vida útil del producto es de dos (2) años aproximadamente.

#### 8.- PRESENTACIÓN:

1/2 Litro  
Litro  
Galón

#### INFORMACION TECNICA GENERAL:

Características	Especificaciones
Vehículo	Maleico Modificado
Aspecto	Líquido de baja viscosidad, de color específico dependiendo del producto.
Peso por Galón	(3,4 - 3,6) Kg
% Solidos	(35 - 37) %
Viscosidad de Diseño	(12 - 14)s Copa Ford # 4
Secado	Tacto: 5 min / Huella: 15 min